

# 4

## 4. Čiščenje

### 4.1 Mineralne plošče

Z mehko krtačo najprej odstranimo prah s površine stropa. Sledi svinčnikov in drugih madežev (ipd.) lahko odstranimo z uporabo običajne gumijaste radirke. Druga možnost je čiščenje z vlažno krpo ali gobo, ki jo namočimo v vodi, kateri dodamo blago milo ali pralno sredstvo.

Goba naj vsebuje čim manj vode. Stropa ne smemo zmočiti. Po odstranitvi madežev moramo posušeno plast milnice obrisati s krpo ali gobo, ki je rahlo navlažena v čisti vodi.

- Pri čiščenju ni dovoljeno uporabljati abrazivnih čistil.
- Plošče Ceramaguard so odporne na vlago (pri 100 % relativni vlažnosti), zato jih lahko zmočimo brez posledic na ploščah. Plošče Mylar lahko peremo večkrat in prenesejo tudi čiščenje z blagimi detergenti in razkužili.
- Specializirani izvajalci nudijo storitve čiščenja s kemičnimi sredstvi. Če nameravate opraviti tovrstno čiščenje, priporočamo, da najprej izvedete poskusno čiščenje (na manj opaznem območju stropa), na podlagi katerega lahko ocenite uspešnost in ustreznost čiščenja.

### 4.2 Mehke mineralne (soft) plošče

Umazane površine stropov iz mehko-mineralnih plošč Armstrong običajno lahko enostavno očistimo. Postopek čiščenja je odvisen od vrste izdelka in od stopnje umazanosti.

Pomembno je, da časovni presledki med posameznimi čiščenji niso preveliki. V nasprotnem primeru se umazanija lahko trajno zažre v površino in tako zmanjša možnost uspešnega čiščenja.

#### Suho čiščenje

Najprej s površine odstranite prah s pomočjo mehke krtače ali sesalnika, pri čemer uporabite nastavek s krtačo. Sledi svinčnikov, madeže itd. lahko odstranite s pomočjo gobice z abrazivno površino, s katero rahlo podrgnete umazano območje. Ne pritiskajte s preveliko silo, da se ne pojavijo zglajeni, svetleči deli površine.

#### Mokro brisanje

Druga možnost čiščenja je s pomočjo vlažne krpe ali gobe, ki jo namočimo v vodi. Le-tej dodamo blago milo ali pralno sredstvo, pri čemer pa ne smemo uporabljati abrazivnih čistil. Gobo ali krpo je potrebno dobro ožeti, da vsebuje čim manj vode. Po pranju moramo posušeno plast milnice obrisati s krpo ali gobo, ki je rahlo navlažena v čisti vodi.

#### Specializirani čistilci

Specializirani izvajalci nudijo storitve čiščenja s kemičnimi sredstvi. Če nameravate opraviti tovrstno čiščenje, priporočamo, da najprej izvedete poskusno čiščenje (na manj opaznem območju stropa), na podlagi katerega lahko ocenite uspešnost in celoten vpliv čiščenja.



## Čiščenje (nadaljevanje)

---

### 4.3 Mehke mineralne (soft) plošče za zdravstvo

#### Čiščenje z vodo pod visokim pritiskom (samo Parafon Hygien)

Pri tem načinu čiščenja moramo biti zelo previdni in upoštevati naslednje ukrepe, da preprečimo poškodbe plošč:

- Plošče morajo biti pritrjene (z ustreznimi zatiči Armstrong) z najmanj dvema zatičema pri ploščah z dimenzijami 600 mm in z najmanj tremi zatiči pri ploščah velikosti 1200 mm.
- Na površino najprej naneseemo čistilno peno, ki jo moramo zatem temeljito sprati s čisto vodo.
- Pritisk vode ne sme presegati 80 barov.
- Šoba mora biti od površine stropa oddaljena najmanj 300 mm in mora biti usmerjena pod kotom 45°. Curek vode iz šobe mora biti pahljačasto razpršen. Ostrega curka ni dovoljeno uporabljati.
- Maksimalna temperatura vode je lahko 40°C, pretok vode pa naj bo omejen na 6-8 litrov na minuto.
- V čistih prostorih je potrebno uporabljati samo dovoljena čistilna sredstva, pH vrednost raztopine vode in čistilnega sredstva pa mora biti med 7 in 12.
- Čeprav voda prodre v izdelek in okoli njegovih robov, mora izhlapeti v enem do dveh dneh. Obstoječa temperatura in prezračevanje vmesnega prostora nad stropom odločujoče vplivata na skrajšanje tega časa.
- Pogostost tovrstnega čiščenja naj bo omejena na največ dvakrat letno.